

匠心智造 免钉胶（851&853&855）产品说明书



绿色环保
固化快速
牢固耐久
适用广泛
耐黄变
耐高低温

产品介绍

哥俩好牌 851 强韧&透明 853 免钉胶采用优质合成橡胶、天然增粘树脂，配合低味环保溶剂，通过先进生产工艺制备而成一种环保型产品。

应用范围

广泛应用于家庭装饰装修、家具组装、手工 DIY 等领域，可代替钉卯、榫卯等连接工艺，适用于木材、石膏板、密度板、刨花板、纸板、瓷砖、玻璃、石材、金属、橡胶、硬质塑料等材料的粘接，可用于地板龙骨、木地板、踢脚线、门窗套、橱柜门板、护墙板、石膏线、吊顶、广告字、装饰画、五金配件以及家用修补和 DIY 制作手工艺品等。

应用限制

本品不适用于聚四氯乙烯、PE、PP 等非极性防粘材料的粘接，不适用于双面非吸收性材料的粘接。

使用方法

- 一、清理基材：确保基材表面无尘、无油污，清洁、干燥；
- 二、切开管口，用尖锐物戳开瓶嘴内密封铝膜，装上胶嘴，用胶枪挤出胶液；
- 三、在粘接面上以相距不大于 45cm 的距离挤出点、线，对于承重材料需打出“X”或“Z”或“十”或“井”字型胶条，然后将两个粘接面粘合：
 1. 湿法粘接：将涂胶粘接面压实，再用夹钳等工具辅助固定，胶干后再移除；
标准环境，24h 即可固化，2~3 天效果更佳，7 天达最佳效果。（承重骨架建议采用此法粘接）

2.干法粘接：将涂胶粘接面压实后再分开，晾置数秒再重新用力压合，用胶锤敲实即可；标准环境，**24h** 可达使用强度，**2-3** 天效果更佳，**7** 天达最佳效果。

四、清除：胶液未凝固时使用松节油或刮刀清除，干后可用刮削或砂磨去除。

注意事项

- 1.对于透气性较差的材料或使用温度较低时，建议采用干法粘接，并适当延长固化时间；
- 2.胶层未完全固化时，禁止移动被粘物；
- 3.勿让儿童接触，不能吞食。避免与皮肤、眼睛接触，避免吸入溶剂；
- 4.易燃，应远离火源和热源的地方使用，并通风良好；
- 5.剩余产品干透后方可处置，避免污染水源。

敬告用户

以上所有数据及信息是基于我们的测试结果，用户在使用前必须针对所期望的用途确定产品的适用性。建议先小批量测试符合您的用途及工艺后，再批量使用。

保质期

851：常温条件下保质期 **18** 个月，生产日期见喷码；

853：常温条件下保质期 **12** 个月，生产日期见喷码。

净含量

851：320g×24 支/箱

853：280mL×24 支/箱

执行标准

GB 18583、GB33372、JC/T 2186、DB11/3005、Q/GLH 30