

## 哈密德 730 氟硅橡胶

### 基本信息:

本产品属于中性单组份室温硫化液体氟硅橡胶。硫化时对金属无腐蚀性，可在-60℃~200℃范围内长期使用，并有十分优异的防水和气密性，耐各种化学试剂和油类，对各类材料的粘接性能良好。用于耐燃油或非极性溶剂部位的粘接填缝，如空间狭小、不规则的沟、槽、缝，马达不能焊接部位的装配和修理，燃油操作系统支撑板，飞机油箱的整体密封、堵缝等。

### 【产品指标】

项目	测试方法	指标
外观	目测	白色膏状物或半流动体
拉伸强度(MPa)	GB/T528	1.5-2.2
断裂伸长率(%)	GB/T528	200-350
硬度(Shore A)	GB/T531	35-65
表干(min)	GB/T13477.5	10-25

### 【使用方法】

1. 准备：用乙醇或丙酮将粘接件表面灰尘、油污擦拭干净。
2. 施工：将室温固化液体氟硅橡胶涂覆在需粘接的结合面上或需保护的平面上。然后在室温下硫化 24 小时后可以移动，强度 1 周后达到最高。

### 【注意事项】

1. 未使用完的氟硅橡胶需密封储存，以免固化。
2. 本产品对眼睛有刺激性，使用时注意不要弄到眼睛中，万一不慎弄到眼睛中，应立即用自来水冲洗，然后请医生诊治。

### 【包装、贮藏及运输】

100g/支铝管装，75ml/支硬管装

本产品放置在低温、干燥环境下保存。

本产品按非危险品运输。